

## ОФИС

197101, г. Санкт-Петербург, ул.  
Большая Монетная, д. 16, к. 30,  
лит. А, пом. 4-Н

## ПРОИЗВОДСТВО

188670, Ленинградская обл.,  
Всеволожский р-н, с.п.  
Романовское, местечко Углово,  
д. 9А/19

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

# EXTENDER SURF

Лак-осветлитель

Органорастворимый лак-осветлитель.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Разработан для снижения насыщенности красок серии SURF и/или красок, произведённых на станции смешения с использованием пигментных концентратов NC BASE и технического лака SURF, без ухудшения технико-печатных, стойкостных и адгезионных свойств красочного слоя. Также может использоваться в качестве защитного надпечатного лака.

## ТИП ПЕЧАТИ

- флексографический (Extender SURF F)
- ротогравюрный (Extender SURF R)

## ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- рекомендуемый ввод в готовые краски — до 95%

## ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Поставляемая вязкость при 20 °С по В34, сек, не менее (ГОСТ 8420-74) **25 ± 5**

Содержание нелетучих веществ, %, не менее (ГОСТ 52487-2005) **22 ± 2**

## УПАКОВКА

| Наименование        | Объём, л | Вес, кг |
|---------------------|----------|---------|
| Металлические вёдра | 25       | 20      |
| Металлические бочки | 200      | 180     |

## УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения нитроцеллюлозного лака в герметичной упаковке — 12 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке. Хранить при температуре от +10 °С до +25 °С.

Перед применением продукты должны пройти акклиматизацию при температуре помещения (18–25 °С) в течение не менее 24 часов.

Помещение, где производятся работы, должно хорошо проветриваться и отвечать требованиям пожарной безопасности. При применении строго соблюдайте указания эксплуатационной документации.

## СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Компания ООО «Штарк Инк» предоставляет заказчикам полную техническую поддержку поставляемых продуктов, в том числе разработку под индивидуальные требования клиента.

Несмотря на то что информация считается надёжной, ООО «Штарк Инк» не гарантирует её точность, полноту или достоверность, поскольку условия использования продуктов вне нашего контроля. Рекомендуем перед серийным производством провести предварительное тестирование материалов.