

ОФИС

197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Монетная, д. 16, к. 30,
лит. А, пом. 4-Н

ПРОИЗВОДСТВО

188670, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, с.п.
Романовское, местечко Углово,
д. 9А/19

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

SURF WHITE 106

Белая крошущая краска

Органорастворимая высокопигментированная белая крошущая краска на нитроцеллюлозно-полиуретановой основе. Рекомендована для поверхностной печати на широком спектре материалов для гибкой упаковки.

ПРИМЕНЕНИЕ

Поверхностная печать по широкому кругу запечатываемых материалов.

ТИП ПЕЧАТИ

- флексографический

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

По причине содержания скользящих, восковых и силиконовых добавок данная серия не рекомендуется для производства ламинационных структур.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА

- высокие технико-печатные характеристики
- высокий уровень адгезии красочного слоя
- высокий уровень глянца
- хороший уровень термостойкости красочного слоя
- хорошая стойкость к механическим воздействиям

ЗАПЕЧАТЫВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

- предварительно коронированные LDPE, HDPE
- предварительно коронированные OPP, BOPP, CPP
- предварительно праймированные металлизированные PP, PET и алюминиевая фольга

Поверхностное натяжение BOPP и PE перед печатью — не менее 38–40 дин/см.

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Поставляемая вязкость при 20 °С по В34, сек, не менее (ГОСТ 8420-74) **30 ± 5**

Содержание нелетучих веществ, %, не менее (ГОСТ 52487-2005) **50 ± 2**

Рабочая вязкость при 20 °С по В34, сек (ГОСТ 8420-74) **18–22**

СРЕДСТВА РАЗБАВЛЕНИЯ (ФЛЕКСОПЕЧАТЬ)

Разбавитель

н-пропанол / этилацетат (80/20); изопропанол / этилацетат (80/20)

Замедлитель высыхания

этоксипропанол; метоксипропанол

Ускоритель высыхания

этилацетат

Смывка

растворители, рекомендуемые для разбавления краски, применимы также для её смывки

ТЕМПЕРАТУРА СУШКИ

Рекомендуемая температура сушки: 60–80 °С (зависит от привеса краски, типа печатного материала и скорости печати).

АНИЛОКСОВЫЕ ВАЛЫ

Линиатура от 80 до 120 лин/см с объёмом ячейки от 13 до 9 см³/м². Для снижения насыщенности цвета используйте лак-осветлитель Extender SURF.

УПАКОВКА

Shtark

INK

ОФИС

197101, г. Санкт-Петербург, ул.
Большая Монетная, д. 16, к. 30,
лит. А, пом. 4-Н

ПРОИЗВОДСТВО

188670, Ленинградская обл.,
Всеволожский р-н, с.п.
Романовское, местечко Углово,
д. 9А/19

Наименование	Объём, л	Вес, кг
Металлические вёдра	25	25
Металлические бочки	200	200

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения в герметичной упаковке — 12 месяцев с даты изготовления, указанной на этикетке. Хранить при температуре от +10 °С до +25 °С.

Перед применением продукты должны пройти акклиматизацию при температуре помещения (18–25 °С) в течение не менее 24 часов. Перед использованием краску тщательно перемешать или перекачать насосом станции смешения в течение 10–15 минут.

Помещение, где производятся работы, должно хорошо проветриваться и отвечать требованиям пожарной безопасности. При применении строго соблюдайте указания эксплуатационной документации.

СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Компания ООО «Штарк Инк» предоставляет заказчикам полную техническую поддержку поставляемых продуктов, в том числе разработку под индивидуальные требования клиента.

Несмотря на то что информация считается надёжной, ООО «Штарк Инк» не гарантирует её точность, полноту или достоверность, поскольку условия использования продуктов вне нашего контроля. Рекомендуем перед серийным производством провести предварительное тестирование материалов.